



Техническая спецификация

WOOD HARDENER

Восстановитель твердости древесины

Описание:

Материал предназначен для восстановления твердости и других свойств ветхой древесины, утраченных со временем. Обладает коротким временем сушки и высокой прозрачностью. Проникает вглубь древесины, восстанавливая ее твердость и защищая от агрессивного воздействия окружающей среды. Окрашивание древесины материалами Борма следует производить перед использованием этого материала. Для применения как внутри, так и вне помещений.

Физико-химические свойства:

Внешний вид :	Жидкость
Цвет :	Прозрачный
Запах :	Характерный
Растворимость:	Растворим в ацетоне и нитрорастворителе
Сухой остаток/Активная субстанция:	15%
Время сушки:	4/6 часов (20°C)
Расход:	8/10 m ² /Lt
Нанесение:	Кисть (предпочтительно) или распыление
Очищение инструментов:	Ацетон, нитрорастворитель

Способ применения:

Изделие должно быть очищено от загрязнений, масел, восков и старых лаковых покрытий. При помощи кисти обильно нанесите материал, равномерно распределив его по поверхности. Дождитесь полного высыхания, убедившись, что древесные волокна приобрели твердость. При необходимости можно повторить операцию 2/3 раза, с интервалом примерно 30 минут, до получения желаемого эффекта. После высыхания при необходимости нанесите шпаклевку BORMA на нитро основе, отшлифуйте и продолжайте обработку (лакирование, вощение). При тонировке изделия, краситель следует нанести перед использованием восстановителя твердости.

Хранение:

Материал легко воспламеняется. Контейнер следует закрыть после использования. Хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Так как материал сможет аккумулировать электростатические заряды, которые могут стать причиной возгорания.

Упаковка:

Материал выпускается в таре 0,5 л: упаковка 12 шт., 1 л: упаковка 12 шт., 5 л: упаковка 2 шт.

Внимание:

Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д.

Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.